

Guide des charges Polyester Moulé

Charge uniformément répartie en kg/m² (avec une flèche de 1% de la portée)

Hauteur	Maille	Vide entre appuis en mm									
		300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
30	13 x 13 et 31x 31	14844	6664	3581	2155	1403	968	697	520	399	313
38	31x 31	26809	10599	5163	2867	1744	1135	776	552	406	305

Charge sur un impact de 200 x 200 mm

30	13 x 13 et 31x 31	1400	998	767	619	517	441	384	339	303	274
38	31x 31	2190	1533	1162	927	765	648	560	492	437	389

Guide des charges Polyester Pultrudé

Charge admissible en kg/m² (avec une flèche de 1/300 de la portée)

Section BP	Type de charge	Maille	Vide entre appuis en mm								
			250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
30 x 6	Impact sur 100 x 250 mm	30 x 56	1600	900	550	400	300	200	150	120	90
		19 x 56	1900	1300	750	550	350	250	200	150	120
	Uniformément répartie au m ²	30 x 56	14000	4800	2000	900	450	250	180	130	110
		19 x 56	16000	6300	2500	1250	700	400	250	180	140
30 x 8	Impact sur 100 x 250 mm	30 x 56	1800	1000	650	450	340	240	200	150	110
		19 x 56	2000	1400	800	600	400	300	230	200	150
	Uniformément répartie au m ²	30 x 56	15000	5500	2500	1100	600	350	200	160	140
		19 x 56	17000	7000	3000	1300	800	450	300	200	170